



sandtex

# sandtex antimacchia

Pittura acrilica a solvente isolante per interni

**sandtex antimacchia** ha effetto estetico liscio ed opaco. E' costituita da particolari copolimeri acrilici modificati sciolti in solvente inodore alifatico a base di isoparaffine, biossido di titanio e cariche minerali particolarmente selezionate con capacità di bloccare macchie di varia natura presenti sul supporto sottostante.

## CARATTERISTICHE

**sandtex antimacchia** si caratterizza e si differenzia perché:

- isola la maggior parte delle macchie di sporco, grassi o nicotina normalmente rilevabili sui supporti murari
- è lavabile (UNI 10560)
- ha elevato potere coprente
- permeabile al vapore acqueo: V2 (30 g/m<sup>2</sup> – 24 h), EN 7783-2
- ha un'ottima adesione al supporto
- è di facile applicazione
- è pronto all'uso
- ha un elevato punto di bianco che non cambia nel tempo
- resistenza all'abrasione: 12.000 cicli Gardner
- peso specifico: 1,40 ± 0,05 kg/l
- viscosità: 1.000 ± 100 mPas
- essiccazione fuori polvere: 2 ore a 20 °C.
- sovraverniciabile con sé stessa dopo 6 ore a 20 °C.
- sovraverniciabile con qualsiasi tipo di idropittura lavabile **sandtex** dopo 16 ore a 20°C.

## CAMPPI D'IMPIEGO

**sandtex antimacchia** è d'impiego ottimale per ridare a pareti ingiallite da macchie di fumo (nicotina), grasso o sporco, un colore bianco ed uniforme che dura nel tempo. Purché le superfici siano solide ed asciutte, previa opportuna preparazione, può essere applicato su:

- intonaco civile
- cartongesso
- gesso
- scagliola
- pannelli prefabbricati
- vecchie pitture o rivestimenti bene aderenti.

## NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Pulire le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco; eventuali cavillature a carattere dinamico vanno stuccate con **sandtex intonal** e, se necessario, effettuare una rasatura con **sandtex satinal**
- le pareti ricoperte da muffa vanno trattate con **sandtex sx 5911**
- per gli interni applicare una mano di **sandtex primer** diluito 1:6 con acqua

- applicare quindi una mano di **sandtex antimacchia** a rullo o a pennello senza diluizione o due mani nel caso di utilizzo come fondo-finitura opaca
- dopo l'applicazione di **sandtex antimacchia** si possono decorare le pareti con **sandtex union**, **sandtex union mat**, **sandtex whity**, **sandtex colortex**, **sandtex glazer**, **sandtex jotex**
- dopo l'applicazione di **sandtex antimacchia** pulire gli attrezzi con acquaragia
- **sandtex antimacchia** è infiammabile, pertanto assicurarsi che durante l'applicazione e la successiva essiccazione sia garantita un'adeguata ventilazione degli ambienti; evitare il contatto con fiamme o scintille e non fumare durante l'impiego del prodotto non applicare a temperatura inferiore a 7 °C. e superiore a 35 °C
- stoccare nei contenitori originali in luogo fresco ed asciutto
- inviare i rifiuti a discariche controllate
- non disperdere il prodotto nell'ambiente.

## RESA

La resa di **sandtex antimacchia** è mediamente di 4-5 m<sup>2</sup>/l a due mani, ma può variare in funzione della natura e dell'assorbimento del sottofondo.

## CONFEZIONI

**sandtex antimacchia** è disponibile in confezioni da 5 l nel colore bianco.

## RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

**sandtex colortex**

**sandtex glazer**

**sandtex intonal**

**sandtex jotex**

**sandtex primer**

**sandtex satinal**

**sandtex sx 5911**

**sandtex union**

**sandtex union mat**

**sandtex whity**.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex antimacchia**

"Applicazione della pittura acrilica al solvente lavabile opaca antimacchia per interni **sandtex antimacchia**, a base di copolimeri acrilici sciolti in solvente alifatico inodore (isoparaffine), biossido di titanio e cariche minerali selezionate. Resistente all'abrasione, lavabile, permeabile al vapore d'acqua (30 g/m<sup>2</sup>-24h), ad elevato potere coprente, con un consumo medio a due mani di 0,25 l/m<sup>2</sup>, da applicarsi a pennello o rullo senza diluizione, previa una mano di sottofondo **sandtex primer** diluito 1:6 con acqua, con un consumo medio di 0,05 l/m<sup>2</sup>.

Il prodotto applicato a due mani è utilizzato quale fondo-finitura.

Rifinire con una idropittura bianca o colorata tipo **sandtex colortex**, **sandtex glazer**, **sandtex jotex**, **sandtex union**, **sandtex union mat**, **sandtex whity**.

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione, al m<sup>2</sup> €.....".

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere

34015 muggia – trieste -italia

tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.

welcome@sandtex.it – [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)

