



# sandtex cocchiopesto cc

# sandtex cocchiopesto giallo ocra

Polvere di coccio frantumato e disidratato

**sandtex cocchiopesto cc / giallo ocra** è costituito da coccio macinato e disidratato, derivato dalla frantumazione di mattoni tegole e coppi, cotti a basse temperature (900 - 1.000 °C).

## CARATTERISTICHE

**sandtex cocchiopesto cc / giallo ocra** ha la caratteristica di rendere idrauliche le malte a base di grassello di calce, fino a dare un effetto impermeabilizzante; veniva infatti usato già ai tempi dell'antica Roma per rivestire le pareti degli acquedotti.

Le malte confezionate con **sandtex malta grezza gm** e **sandtex cocchiopesto cc** permettono di avere un intonaco ad elevato potere di adesione su qualsiasi tipo di muratura, un basso modulo elastico dell'intonaco, permeabilità al vapore, utilizzando esclusivamente prodotti naturali, perfettamente in linea con le richieste delle Soprintendenze per quanto riguarda i cantieri di restauro e la bioarchitettura.

## CAMPI D'IMPIEGO

**sandtex cocchiopesto cc / giallo ocra** è d'impiego ottimale per:

- confezionamento di malte a base di grassello di calce
- confezionamento di malte a base di calce idraulica naturale.

## NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

Prima di applicare la malta:

- rimuovere tutte le parti incoerenti e risarcire i vuoti.
- pulire il sottofondo da tracce di oli, grassi, efflorescenze saline, etc.
- bagnare il sottofondo a rifiuto prima di dare la mano di rinzafo.

Per la realizzazione di malte a base di grassello di calce è necessario miscelare in betoniera, **sandtex malta grezza gm** e **sandtex cocchiopesto cc / giallo ocra** al momento dell'uso, in quanto l'effetto idraulizzante del cocchiopesto farebbe iniziare la presa della malta.

Si miscela un sacco di **sandtex malta grezza gm** (25 kg) con 3-3,5 kg di **sandtex cocchiopesto cc / giallo ocra**.

## RESA

Il consumo di **sandtex cocchiopesto cc / giallo ocra** è di 2 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore di malta.

## CONFEZIONI

**sandtex cocchiopesto cc** viene fornito in colore rosso, granulometria fine (0-1 mm), in confezioni da 25 kg.

**sandtex cocchiopesto giallo ocra** viene fornito in colore giallo ocra, granulometria fine (0-1 mm), in confezioni da 25 kg.

## RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative a prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede informative:

**sandtex malta grezza gm**

**sandtex malta fine fm**.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex malta grezza gm** o **sandtex malta fine fm** con **sandtex cocchiopesto cc / giallo ocra**

*"Applicazione di **sandtex malta grezza gm**, malta umida da intonaco e da allettamento, pronta all'uso, composta da grassello di calce stagionato tre mesi, esente da cemento e da qualunque additivo ottenuto dalla cottura in forni a legna di ciottoli di fiume, miscelata con sabbie silicee selezionate in opportuna curva granulometrica, con struttura permeabile al vapore d'acqua"*

*"Applicazione di **sandtex malta fine fm**, composta da grassello di calce stagionato almeno 3 mesi, esente da cemento e da qualunque additivo, ottenuto dalla cottura in forni a legna di ciottoli di fiume, miscelato con sabbie silicee in opportuna curva granulometrica, ad elevato potere d'adesione, permeabile al vapore d'acqua"*

*"Al momento dell'uso miscelare con **sandtex cocchiopesto cc / giallo ocra**, polvere di mattoni e coppi selezionati e frantumati allo scopo di produrre anche la reazione idraulica che migliora le caratteristiche della malta, incrementandone le resistenze meccaniche e chimico fisiche in tempi più brevi.*

*Consumo medio per cm di spessore: **sandtex malta grezza gm** 16 kg/m<sup>2</sup> - **sandtex cocchiopesto cc / giallo ocra** 2 kg/m<sup>2</sup>.*

*Consumo medio: **sandtex malta fine fm** 2,5 kg/m<sup>2</sup> - **sandtex cocchiopesto cc / giallo ocra** 0,4 kg/m<sup>2</sup>. Prezzo comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi, al m<sup>2</sup> €.....".*

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere  
34015 muggia - trieste -italia  
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA Vernici S.p.A.**  
welcome@sandtex.it - [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)