

# sandtex duralbo

## Rivestimento acrilsilossanico rigato fino per esterni

**sandtex duralbo** ha effetto estetico leggermente rigato fino, simile agli antichi intonaci colorati nella massa. È costituito principalmente da una resina acrilsilossanica, selezionate graniglie di marmo, pigmenti resistenti ai raggi U.V., speciali additivi che rendono il prodotto di facile applicazione. **Prodotto marcato CE – EN 15824**

### CARATTERISTICHE

**sandtex duralbo** si caratterizza e si differenzia perché:

- ha un elevato grado d'elasticità
- consente un'ottima traspirabilità del supporto: classe V1, 180 /m<sup>2</sup> 24h (EN ISO 7783-2), Sd = 0,11
- si mantiene inalterato nel tempo
- assicura l'idrorepellenza del supporto (UNI EN 1062-3): classe W2
- ha un elevato potere d'adesione (pull off ISO 4624): ca. 1,9 MPa
- reazione al fuoco: classe A2
- è pronto all'uso
- è di facile applicazione a frattazzo d'acciaio inox
- non è infiammabile
- peso specifico: 1,90 ± 0,2 kg/l
- pH: 7,5 ± 0,2
- viscosità: 20.800 ± 500 mPas
- residuo secco: 83,5 ± 2% in peso
- residuo secco resina su secco totale: 9,6 ± 0,2% in peso
- granulometria massima degli inerti contenuti: 1,2 mm.

### CAMPI D'IMPIEGO

**sandtex duralbo** è d'impiego ottimale per:

- rifinire pareti esterne di grande effetto decorativo
  - ottenere pareti d'elevata idrorepellenza e traspirabilità
  - conservare nel tempo un aspetto pulito delle pareti
  - ridurre eventuali efflorescenze ed aumentare la resistenza alle muffe.
- Purché le superfici siano solide, livellate ed asciutte, il rivestimento **sandtex duralbo**, previa preparazione del fondo, può essere applicato su:
- cicli rivestimento a cappotto, su rasature effettuate con **sandtex kolcap 8**
  - intonaco civile
  - calcestruzzo a vista
  - elementi prefabbricati
  - intonaci rustici tipo Terranova
  - vecchie pitture
  - pannelli termoisolanti.

### NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Predisporre l'impalcatura in modo da consentire l'applicazione continua sino ad interruzioni architettoniche (marcapiani, spigoli, fughe, ecc.)

- su intonaci vecchi effettuare una rasatura con **sandtex wallcem grigio** ed attendere almeno 24 ore prima di procedere

- la superficie deve essere ben asciutta e livellata per poter applicare uno spessore uniforme di **sandtex duralbo**
- applicare una mano del sottofondo acrilisilanico pigmentabile universale **sandtex fibropas 130** diluito con il 50% d'acqua in volume, o del sottofondo fibro-armato universale pigmentabile a base di legante organico promotore di aderenza **sandtex fibropas 300** diluito con il 10% d'acqua in volume, nel caso sia necessario un fondo riempitivo per uniformare la diversa granulometria del supporto e/o per mascherare eventuali microcavillature superficiali, entrambi di colore simile al rivestimento da applicare
- se la superficie si presenta polverosa o con pitture deteriorate è opportuno applicare preventivamente una mano del sottofondo isolante e fissativo **sandtex stabilizer**, attendendo almeno 48 ore prima di iniziare l'applicazione del rivestimento
- in caso di applicazione della finitura su cicli deumidificanti, al fine di preservare la massima traspirazione del sistema, è suggerito l'utilizzo del sottofondo pigmentabile silossanico **sandtex baxil** di colore simile al rivestimento da applicare
- mescolare il prodotto prima dell'uso per renderlo omogeneo
- **sandtex duralbo** si applica facilmente utilizzando un frattazzo d'acciaio, stendendo il prodotto con spessore uniforme e ripassando con frattazzo di plastica inumidito, con movimento rotatorio per rifinire ed uniformare la superficie
- lavare di tanto in tanto il frattazzo con acqua
- durante l'essiccazione proteggere la parete dalla pioggia e dal gelo
- la durata d'essiccazione è mediamente di 24 ore ma può variare in rapporto alle condizioni atmosferiche ed all'umidità dell'aria
- pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso
- non applicare con tempo piovoso, a temperatura inferiore a 7 °C e mai su pareti ghiacciate o surriscaldate dal sole o in presenza di forte vento
- non applicare con umidità relativa superiore a 80%
- proteggere i fusti dal gelo e da temperatura superiore a 30 °C
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

### RESA

Il consumo di **sandtex duralbo** è mediamente di 1,7 kg/m<sup>2</sup>, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

## CONFEZIONI

**sandtex duralbo** viene fornito in confezioni da 25 kg, per una quantità minima d'ordine di 400 kg.

## GAMMA COLORI

**sandtex duralbo** è disponibile in una ampia gamma di colori. Le tinte non contemplate nelle mazzette colori **sandtex** vengono fornite, purché la richiesta sia accompagnata da campione, con una maggiorazione di prezzo secondo la tonalità desiderata nei quantitativi minimi superiori a 400 kg.

Tutte le tinte non potranno mai essere perfettamente uguali a tinte ottenibili con varie pitture, sia per la presenza di graniglie di colore diverso, sia per la granulometria che causa un riflesso di luce differente. Evitare pertanto di applicare sulla stessa parete pitture e rivestimenti a spessore dello stesso colore, poiché si noterà sempre una differenza.

**Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.**

## RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

**sandtex baxil**

**sandtex fibrobas 130**

**sandtex fibrobas 300**

**sandtex kolcap 8**

**sandtex stabilizer**

**sandtex wallcem grigio.**

Voce di capitolo per l'applicazione di **sandtex duralbo**

*"Applicazione del rivestimento acrilisilossanico rigato fine **sandtex duralbo**, costituito principalmente da un polimero acrilico con l'aggiunta di silossano, da selezionate graniglie di marmo, pigmenti resistenti ai raggi U.V., speciali additivi che rendono il prodotto di facile applicazione, un fungicida ed alghicida ad ampio spettro, permeabilità al vapore alta (V1), ottima idrorepellenza (W2), pull off ISO 4624 > 1,9 MPa, da applicarsi ad una singola mano con spatola d'acciaio all'intonaco asciutto, previa una mano di sottofondo **sandtex fibrobas 130**, diluito con il 50% d'acqua in volume per stabilizzare il supporto.*

*Consumo medio **sandtex fibrobas 130**: 0,20 kg/m<sup>2</sup>.*

*Consumo medio **sandtex duralbo**: 1,7 kg/m<sup>2</sup>.*

*Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione, al m<sup>2</sup> € .....".*

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.