

sandtex fibrobas 300

Sottofondo fibro-armato universale a base di legante organico promotore di aderenza

sandtex fibrobas 300 è un sottofondo fibro-armato pigmentabile, dall'aspetto opaco sabbioso di colore bianco. E' costituito principalmente da particolari copolimeri vinilici, aggregati a granulometria differenziata quali polvere di marmo, microfibre in propilene, biossido di titanio, specifici additivi.

CARATTERISTICHE

sandtex fibrobas 300 si caratterizza e differenzia perché:

- consente una buona traspirabilità
- si applica a pennello o rullo
- è diluibile con acqua max 10%
- non è infiammabile
- peso specifico medio: $1,48 \pm 0,05$ kg/l
- pH: $7,2 \pm 0,5$.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex fibrobas 300 è d'impiego ottimale come sottofondo per assicurare una buona adesione del prodotto di finitura a base di resine organiche.

Purché le superfici siano solide ed asciutte e non necessitino di essere totalmente regolarizzate mediante prodotti rasanti,

sandtex fibrobas 300 può essere applicato su:

- intonaco civile
- calcestruzzo a vista
- pannelli prefabbricati
- **sandtex wallcem**
- vecchie pitture minerali o a legante organico, ma ben aderenti al supporto.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- **Su intonaci nuovi**, attendere che siano trascorsi almeno 28 giorni dalla posa dell'intonaco
- **su intonaci vecchi**, asportare le vecchie pitture polverose o in fase di distacco, assicurarsi che non vi siano macchie di grasso e che non siano stati trattati di recente con prodotti trasparenti siliconici o similari; effettuare quindi eventuali ripristini di malta, o rasare ove necessario con **sandtex wallcem**. I ripristini di malta devono stagionare almeno 28 giorni
- nel caso vi fossero lesioni strutturali o evidenti lesioni da ritiro degli intonaci, consultare l'opuscolo relativo ai **cicli elastomerici sandtex**
- lasciar trascorrere almeno 48 ore dall'applicazione di **sandtex fibrobas 300**, prima di procedere all'applicazione del prodotto di finitura
- si consiglia in ogni caso l'applicazione di **sandtex fibrobas 300** su superfici con evidenti tracce di umidità e di sali affioranti
- pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua

- non applicare con tempo piovoso né a temperature dell'aria e del supporto inferiore a 8 °C o superiore a 30 °C, mai su pareti ghiacciate o surriscaldate dal sole, o in presenza di forte vento, né con umidità relativa dell'aria superiore all' 80%
- il prodotto va immagazzinato a temperature comprese tra 5 °C e 30 °C, in locali asciutti; in tali condizioni il prodotto ha una durata di almeno 6 mesi
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti alle discariche controllate.

RESA

La resa di **sandtex fibrobas 300** è mediamente di 5 m²/kg, ad una mano, ma può variare sensibilmente in funzione della natura e dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

sandtex fibrobas 300 viene fornito in confezioni da 15 kg.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex wallcem bianco

sandtex wallcem grigio

opuscolo cicli elastomerici.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex fibrobas 300**

*"Applicazione a rullo o pennello del sottofondo fibro-armato universale pigmentabile **sandtex fibrobas 300**, costituito principalmente da particolari copolimeri vinilici, aggregati a granulometria differenziata quali polvere di marmo, microfibre in propilene, biossido di titanio, specifici additivi che consentono di mantenere un supporto traspirante, mantenendo nel tempo un'ottima elasticità. Consumo medio: 0,2 kg/m².*

Prezzo comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi al m² €....."

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere

34015 muggia - trieste -italia

tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.

welcome@sandtex.it - www.sandtex.it