

# sandtex fixbeton pass

Rivestimento passivante cementizio per ferri d'armatura

- Per la protezione di ferri di armatura contro la corrosione
- Ottima adesione alle superfici metalliche
- Monocomponente a base cementizia

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**sandtex fixbeton pass** è un premiscelato in polvere a base di particolari leganti idraulici, resine sintetiche, inerti quarziferi e additivi chimici, utilizzato come boiacca per la protezione dei ferri d'armatura dai danni provocati dalla corrosione.

**sandtex fixbeton pass** presenta inoltre un'elevata impermeabilità ed un'ottima adesione alle superfici metalliche.

## CAMPI D'IMPIEGO

Protezione dei ferri d'armatura sottoposti a corrosione negli interventi di ripristino e ricostruzione del calcestruzzo.

## CARATTERISTICHE

caratteristiche	valore
colore	polvere grigia
pH	13
tempo di lavorabilità	60 min a 20 °C
temperatura consigliata per l'applicazione	da 5 °C a 35 °C
peso specifico	1,9 kg/l
consumo teorico	0,2 l per ml di tondino
vita utile	1 ora a 20 °C

I dati sopra riportati sono stati rilevati in condizioni di laboratorio e sono da considerarsi come valori medi.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le armature prima del trattamento devono essere esenti da macchie di grasso, ruggine ed incrostazioni di cemento. Si consiglia pertanto l'impiego della sabbiatura a ferro bianco (SA 2½) o la spazzolatura fino a portare il ferro a lucentezza metallica.

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare **sandtex fixbeton pass** con acqua pulita fino al raggiungimento di una consistenza tipo boiacca.

## APPLICAZIONE

Appicare **sandtex fixbeton pass** a pennello sui ferri da proteggere. La malta da ripristino **sandtex fixbeton 45** va applicata quando il prodotto è ancora fresco altrimenti si consiglia di miscellarla con il 10% di **sandtex fixbeton latex** per evitare lo sfarinamento.

## AVVERTENZE

Non applicare **sandtex fixbeton pass** con temperature inferiori a 5 °C o su supporti gelati o in pieno sole.

Se conservato con imballo integro ed in ambiente asciutto mantiene le proprie caratteristiche per 12 mesi.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Inviare i rifiuti a discariche controllate.

## CONSUMO

Il consumo di **sandtex fixbeton pass** è mediamente di 50-200 g/m.

## CONFEZIONI

**sandtex fixbeton pass** viene fornito in fusti da 5 kg.

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere  
34015 muggia – trieste -italia  
tel +39 040 9897300  
**sandtex** è un brand di COVEMA Vernici S.p.A.  
[welcome@sandtex.it](mailto:welcome@sandtex.it) – [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)