

sandtex primer

Sottofondo impregnante e fissativo incolore

sandtex primer è costituito da un legante acrilico opportunamente trattato con additivi selezionati, onde conferirgli particolari proprietà di penetrazione e consolidamento.

CARATTERISTICHE

sandtex primer si caratterizza e si differenzia perché:

- ha un elevato potere ancorante
- ha ottima permeabilità al vapore d'acqua
- non ha effetti tossici
- non è infiammabile
- peso specifico: 1,03 kg/l
- pH: 5,5 ± 0,5
- viscosità: 600 ± 100 mPas
- residuo secco: 45 ± 1% in peso.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex primer è d'impiego ottimale quale:

- sottofondo fissativo e turapori per esterni ed interni
- sottofondo fissativo su pannelli di cartongesso o su superfici in gesso/scagliola
- fissativo per superfici di pannelli in polistirolo o poliestere divenuti polverosi per degrado dovuto ad esposizione ai raggi U.V..

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Prima di applicare **sandtex primer**, rimuovere eventuali materiali o pellicole di vecchie pitture in fase di distacco, utilizzando una spazzola a setole rigide o un raschietto; eliminare inoltre eventuali tracce di muffa
- il prodotto va diluito con acqua, secondo l'uso:
 - su *intonaco civile per interni o gesso* 1 parte di **sandtex primer** e 8 parti d'acqua
 - su *vecchie pitture lavabili, tempere, tufo, mattoni e pietra artificiale* 1 parte di **sandtex primer** e 6 parti d'acqua
 - su *pannelli in cartongesso* 1 parte di **sandtex primer** e 8 parti d'acqua
- **sandtex primer** si applica a pennello, a rullo o a spruzzo

- nel caso di pareti molto assorbenti applicare due mani a distanza di 3-4 ore l'una dall'altra, evitando però di creare pellicole superficiali
- il pennello e gli altri attrezzi devono essere puliti immediatamente dopo l'uso con acqua
- non applicare con umidità relativa superiore all' 80%
- il tempo di essiccazione, prima di poter procedere all'applicazione dei prodotti di finitura, è di almeno 6 ore
- conservare **sandtex primer** a temperatura non inferiore a 5 °C e non superiore a 40 °C
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

La resa di **sandtex primer** va calcolata in base alla diluizione secondo il campo di impiego e può variare da un minimo di 40 m²/l ad un massimo di 50 m²/l.

CONFEZIONI

sandtex primer viene fornito in confezioni da 1 l, 5 l e 20 l.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex primer**

"Applicare due mani a pennello o a spruzzo, diluito in rapporto con acqua, di **sandtex primer** sottofondo impregnante fissativo, confezionato a base di legante acrilico ed additivi selezionati.

Consumo medio l/m².

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi al m² €.....".

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it