

sandtex tile seal

Impregnante impermeabilizzante per supporti piastrellati

- **Ideale per supporti piastrellati**
- **Rapido asciugamento**
- **Presa accelerata**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

sandtex tile seal è una soluzione concentrata trasparente di resine silani, silossani, siliconiche e di polimeri organici in solvente a bassa viscosità, che penetrando in profondità nelle fughe delle piastrelle consolidano ed impermeabilizzano lo strato sottostante.

sandtex tile seal non altera il colore e non forma pellicola superficiale.

CAMPPI D'IMPIEGO

sandtex tile seal è di impiego ottimale per l'impermeabilizzazione di terrazze e balconi, piani inclinati o verticali, rinnovandone la funzionalità senza dovere rimuovere le piastrelle.

Può inoltre essere utilizzato per l'impermeabilizzazione di manufatti in calcestruzzo che presentano cavillature come gradinate, scale esterne, rampe di box.

CARATTERISTICHE

| caratteristiche | valore |
|---------------------|---------------------------------|
| stato fisico | liquido incolore |
| flash-point | 22 °C (punto di infiammabilità) |
| peso specifico | ± 0,821 kg/l |
| solubilità in acqua | insolubile |

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondamentale per una buona riuscita del trattamento è la preparazione del pavimento.

Le piastrelle devono essere sane ed aderenti al supporto; in caso contrario provvedere al fissaggio delle stesse e ripristinare la stuccatura tra le fughe.

In caso di fessurazione o spaccatura è necessario provvedere a sigillarle prima di procedere all'applicazione di **sandtex tile seal**.

APPLICAZIONE

Le superfici da trattare devono essere asciutte e pulite.

Lavorare con temperature comprese tra 10 °C e 40 °C.

Applicare fino a saturazione del supporto **sandtex tile seal** con pennello, racla o irrigatori a bassa pressione, così come confezionato oppure diluito fino ad un rapporto 1:1 con ragia minerale.

Durante l'applicazione con irrigatori a bassa pressione proteggere piante, superfici in vetro e alluminio.

Insistere nelle zone di maggiore assorbimento.

Dopo 30-60 minuti rimuovere l'eccedenza in superficie per mezzo di tamponi imbevuti di ragia minerale.

Proteggere dalla pioggia per almeno 24 ore.

Se è necessario un secondo trattamento questo va eseguito dopo 7-10 giorni dal precedente.

AVVERTENZE

Il prodotto è infiammabile, evitare pertanto il contatto con fiamme libere.

Utilizzare tutte le misure di sicurezza necessarie nel maneggio dei solventi chimici (mascherina di protezione, guanti e occhiali).

Se conservato con imballo integro al riparo dal sole e dal gelo mantiene le proprie caratteristiche per 6 mesi.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Inviare i rifiuti a discariche controllate.

CONSUMO

Il consumo di **sandtex tile seal** dipende dalla porosità della superficie ed è mediamente variabile da 0,15 a 0,3 l/m².

CONFEZIONI

sandtex tile seal viene fornito in confezioni da 1 l e 5 l.

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di COVEMA Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it