

sandtex wallcem bianco

Rasatura uniformante traspirante per interni ed esterni

sandtex wallcem bianco è un prodotto a base di cemento bianco, calce idrata, sabbie sferiche particolarmente selezionate, fibre sintetiche e additivi speciali, indicato come prodotto di finitura, oltre che per stuccature, riparazioni e rasature di pareti e soffitti.

CARATTERISTICHE

sandtex wallcem bianco si caratterizza e si differenzia perché:

- consente la massima traspirabilità: Classe V1 (EN 7783-2) - 790 g/m²-24h ; $\mu = 18$; Sd = 0,027 m
- è resistente agli agenti atmosferici
- ha elevato potere d'adesione
- è antiritiro
- non va soggetto a distacchi
- è di facile applicazione
- resiste all'abrasione.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex wallcem bianco è d'impiego ottimale quale:

- rasatura uniformante d'assorbimento: è particolarmente indicato per essere utilizzato come sottofondo per l'applicazione di prodotti altamente traspiranti, quali **sandtex antiqua**, **sandtex epoca marmo**, **sandtex epoca ottocento**, **sandtex mediterraneo**, **sandtex sinopia**, **sandtex silix**; silossanici quali **sandtex domosil**, **sandtex tonasil a pennello**; acrilsilossanici quali **sandtex carso**, **sandtex duralbo**, **sandtex eralit**, **sandtex marina**; acrilsilanici **sandtex compact**.
- rasatura globale d'intonaci parzialmente ripristinati
- può essere usato come prodotto di finitura sia per interni che per esterni, per conferire un aspetto di intonaco civile bianco colorato nella massa
- può essere applicato su calcestruzzo e prefabbricati in C.A., intonaci a base di calce e cemento, calcestruzzo cellulare o espanso.

- mescolare in un recipiente pulito, nelle proporzioni di 1 parte di acqua e di 2,5 parti di **sandtex wallcem bianco** fino ad ottenere una malta pastosa di facile lavorabilità ed applicazione
- il tempo di lavorabilità di **sandtex wallcem bianco** è di circa 50 minuti, determinato a 20 °C
- solidifica per idratazione in circa 2 ore; pertanto preparare una quantità di materiale che si possa applicare entro 50 minuti ed effettuare le riprese prima che indurisca
- rifinire con frattazzo di spugna bagnato quando inizia la presa, onde avere un effetto tipo "intonaco civile" o ulteriormente lisciato con frattazzo d'acciaio inox per ottenere un intonaco liscio
- lo spessore massimo applicabile in un'unica mano è di 5 mm
- non applicare **sandtex wallcem bianco** a temperatura inferiore a 7 °C, né su supporti ghiacciati o surriscaldati dal sole o in presenza di forte vento
- non applicare con umidità relativa superiore all' 80%
- conservare il prodotto in ambiente asciutto, sistemato su pallets, per uno stoccaggio non superiore a 12 mesi
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

Il consumo di **sandtex wallcem bianco** è di circa 1,2 kg/m² per ogni mm di spessore applicato.

CONFEZIONI

sandtex wallcem bianco viene fornita in confezioni da 25 kg.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

- sandtex antiqua**
- sandtex carso**
- sandtex compact**
- sandtex domosil**
- sandtex duralbo**
- sandtex epoca marmo**
- sandtex epoca ottocento**
- sandtex epoca spatolato**
- sandtex eralit**
- sandtex marina**
- sandtex mediterraneo**
- sandtex primer**
- sandtex silix**
- sandtex sinopia**
- sandtex tonasil a pennello**.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Le superfici da trattare devono essere prive di macchie di grasso e non trattate precedentemente con idrorepellenti siliconici o similari
- le superfici devono essere sane e perciò bisogna asportare le parti incoerenti o in fase di distacco
- inumidire con acqua le superfici prima di applicare **sandtex wallcem bianco**
- per il ripristino di intonaci leggermente friabili e/o polverosi, è consigliabile applicare preventivamente una mano del sottofondo protettivo **sandtex primer** diluito 1:8 con acqua

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex wallcem bianco**

*"Applicare a frattazzo d'acciaio inox e rifinire con frattazzo di spugna bagnato, l'intonaco traspirante di rasatura, preparato con una parte di acqua e due parti di **sandtex wallcem bianco** a base di cemento bianco ad alto contenuto di allumina, calce idrata, sabbie sferiche selezionate, fibre sintetiche ed additivi che gli conferiscono ritiro compensato, adesione, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici.*

Consumo medio 1,2 kg/m² per mm di spessore.

Prezzo comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi, al m² €.....".

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it