

sandtex wallcem grigio

Rasatura uniformante traspirante per interni ed esterni

sandtex wallcem grigio è un prodotto confezionato a base di cemento Portland, cemento alluminoso, calce idrata, sabbie e particolari additivi, fibre sintetiche, indicato per stuccature, riparazioni e rasature di pareti e soffitti.

CARATTERISTICHE

sandtex wallcem grigio si caratterizza e si differenzia perché:

- consente la massima traspirabilità: Classe V1 (EN 7783-2) - 790 g/m²-24h ; $\mu = 18$; Sd = 0,027 m
- è resistente agli agenti atmosferici
- ha elevato potere d'adesione
- è antiritiro
- non va soggetto a distacchi
- è di facile applicazione
- resiste all'abrasione.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex wallcem grigio è d'impiego ottimale quale rasatura uniformante d'assorbimento:

- è particolarmente indicato per essere utilizzato come sottofondo per l'applicazione di prodotti altamente traspiranti, quali **sandtex antiqua**, **sandtex epoca marmo**, **sandtex epoca ottocento**, **sandtex mediterraneo**, **sandtex sinopia**, **sandtex silix**; silossanici quali **sandtex domosil**, **sandtex tonasil a pennello**; acrilsilossanici quali **sandtex carso**, **sandtex duralbo**, **sandtex eralit**, **sandtex marina**; acrilsilanici **sandtex compact**.
- rasatura globale d'intonaci parzialmente ripristinati
- può essere applicato su calcestruzzo e prefabbricati in C.A., intonaci a base di calce e cemento, calcestruzzo cellulare o espanso.

- mescolare in un recipiente pulito, nelle proporzioni di 1 parte di acqua e di 2,5 parti di **sandtex wallcem grigio** fino ad ottenere una malta pastosa di facile lavorabilità ed applicazione
- attendere almeno 5 minuti prima di metterlo in opera
- il tempo di lavorabilità di **sandtex wallcem grigio** è di circa 40 minuti (tempo determinato a 20 °C)
- può essere rifinito non appena inizia la presa
- **sandtex wallcem grigio** solidifica per idratazione ed essiccameto in circa 2 ore
- per applicazioni su spessori superiori ai 15 mm, additivare l'impasto con sabbia di granulometria compresa tra 0,5 e 0,04 mm fino ad un terzo del volume dell'intonaco
- non applicare **sandtex wallcem grigio** a temperatura inferiore a 7 °C, né su supporti ghiacciati o surriscaldati dal sole o in presenza di forte vento
- non applicare con umidità relativa superiore all' 80%
- conservare il prodotto in ambiente asciutto, sistemato su pallets, per uno stoccaggio non superiore a 12 mesi
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

Il consumo di **sandtex wallcem grigio** è di circa 1,2 kg/m² per ogni mm di spessore applicato.

CONFEZIONI

sandtex wallcem grigio viene fornita in confezioni da 25 kg.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

- sandtex antiqua**
- sandtex carso**
- sandtex compact**
- sandtex domosil**
- sandtex duralbo**
- sandtex epoca marmo**
- sandtex epoca ottocento**
- sandtex epoca spatalato**
- sandtex eralit**
- sandtex marina**
- sandtex mediterraneo**
- sandtex primer**
- sandtex silix**
- sandtex sinopia**
- sandtex tonasil a pennello**.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Le superfici da trattare devono essere prive di macchie di grasso e non trattate precedentemente con idrorepellenti siliconici o similari
- pulire accuratamente la superficie da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco
- per il ripristino di vecchi intonaci polverosi o friabili, è consigliabile applicare preventivamente una mano del sottofondo protettivo **sandtex primer** diluito 1:8 con acqua
- su intonaci nuovi e su C.A. nuovo, inumidire uniformemente il supporto prima di applicare **sandtex wallcem grigio**

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex wallcem grigio**

*"Applicare a frattazzo d'acciaio inox e rifinire con frattazzo di spugna bagnato, l'intonaco traspirante di rasatura, preparato con una parte di acqua e due parti di **sandtex wallcem grigio** a base di cemento Portland e cemento alluminoso, calce idrata, sabbie stanche selezionate, fibre sintetiche ed additivi che gli conferiscono ritiro compensato, adesione, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici.*

Consumo medio 1,2 kg/m² per mm di spessore.

Prezzo comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi, al m² €.....".

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it