

sandtex zip

Pittura murale al quarzo per interni ed esterni

sandtex zip ha effetto estetico leggermente ruvido e opaco. È costituita principalmente da resine copolimere non aggredibili dall'alcalinità dei supporti cementizi e da aggregati di elevata resistenza all'esterno quali quarzo, silice e mica, da pigmenti selezionati e speciali additivi.

CARATTERISTICHE

La tabella illustra le caratteristiche di **sandtex zip** con parametri di riferimento secondo le varie norme:

caratteristica	parametro sandtex	parametro di riferimento	norma
punto di bianco	ottimo L 93,56; a - 0,8; b + 1,71		lettura spettrofotometrica a copertura totale
potere coprente	ottimo Y=99,56%	ottimo Y ≥ 98%	UNICHIM 1631
presa di sporco	molto bassa ΔL = 0,10	molto bassa ΔL ≤ 3	UNI 10792
permeabilità al vapore	alta V1	alta > 150 g/m ² - 24 h	EN 7783-2
filmabilità alle basse temperature	buona		UNI 10793
resistenza al lavaggio	resistente al lavaggio		UNI 10560
valutazione del grado di brillantezza	opaco		UNI 9389

sandtex zip si caratterizza e si differenzia perché:

- è idrorepellente
- consente la traspirabilità del supporto: > 150 g/m² - 24 h (EN 7783-2)
- non è soggetto a distacchi: resistenza allo strappo > 7 kgf/cm²
- ha un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- è resistente alle muffe (UNI 9805)
- è di facile applicazione a pennello, a rullo ed a spruzzo
- non è infiammabile
- ha un'ottima resistenza all'abrasione: superiore a 10.000 cicli Gardner
- peso specifico: 1,45 ± 0,02 kg/l
- pH: 8 ± 0,2
- viscosità: 2.000 ± 200 mPas
- residuo secco: 59,5 ± 1% in peso
- legante secco su secco totale: 20 ± 1%.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex zip è d'impiego ottimale per:

- ottenere pareti esterne protette a lungo nel tempo
- conferire alle pareti un effetto decorativo opaco
- conferire alle facciate un aspetto pulito per anni
- assicurare un'efficace protezione dagli agenti atmosferici.

sandtex zip trova ampio impiego anche in zone industriali con atmosfera acida ed in località marine ove è maggiormente sentita la necessità di proteggere gli esterni dalla corrosione della salsedine. Purché le pareti siano solide ed asciutte, **sandtex zip**, previa opportuna preparazione, può essere applicato su:

- intonaco civile
- calcestruzzo a vista
- pannelli prefabbricati
- finiture tipo Terranova
- mattoni a vista dopo perfetta sigillatura delle fughe
- vecchie pitture.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Predisporre l'impalcatura in modo da consentire l'applicazione continua sino ad interruzioni architettoniche (marcapiani, spigoli, fughe, ecc.)
- pulire accuratamente la superficie da rivestire, asportando eventuali parti in fase di distacco
- applicare una mano di **sandtex stabilizer** ed attendere almeno 24 ore prima di rivestire le pareti con **sandtex zip**
- applicare due mani di **sandtex zip** con un intervallo minimo di 12 ore tra la prima e la seconda mano, di cui la prima diluita al massimo al 10% con acqua da dare a pennello e la seconda senza diluizione da dare a rullo
- si sconsiglia l'applicazione di **sandtex zip** su mattoni con evidenti tracce di salnitro o di umidità
- pulire pennelli ed attrezzi con l'acqua immediatamente dopo l'uso
- non applicare con tempo piovoso, con temperatura inferiore a 7 °C e su superfici ghiacciate, surriscaldate dal sole o in presenza di forte vento
- non applicare con umidità relativa superiore all' 80%
- proteggere il prodotto nel fusto dal gelo e da temperatura superiore a 30 °C
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

La resa di **sandtex zip** è mediamente di 4 m²/l a due mani, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

sandtex zip viene fornita in confezioni da 0,75 l, 4 l e 14 l.

GAMMA COLORI

sandtex zip è disponibile in una ampia gamma di colori. Le tinte non contemplate nelle mazzette colori **sandtex** vengono fornite, purché la richiesta sia accompagnata da campione, con una maggiorazione di prezzo secondo la tonalità desiderata nei quantitativi minimi superiori a 70 l.

Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

sandtex stabilizer.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex zip**

*"Applicare una mano del sottofondo a base di resine acriliche in solventi aromatici ed alifatici **sandtex stabilizer**, con un consumo medio di 0,15-0,20 l/m², per stabilizzare e neutralizzare il sottofondo. Dopo un intervallo minimo di 24 ore, stendere due mani a pennello o a rullo, con un intervallo di almeno 12 ore tra la prima (diluata al massimo al 10%) e la seconda mano (pura) del rivestimento protettivo **sandtex zip**, a base di inerti di elevata resistenza quali mica, silice e quarzo, a tinte inalterabili, legante termoplastico di elevata adesione al supporto, idrorepellente e traspirante (permeabilità al vapore > 150 g/m²-24 h), resistente alle muffe, con un consumo medio di 0,25 l/m².*

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione, al m² €.....".

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300
sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it